

**BERMANTO**<sup>®</sup>  
Betonista tietenk

# KOROCURE

## Veden haihtumista hidastava välihoitoaine

### KUVAUS

**Korocure** on nestemäinen veden haihtumista hidastava tuote.

Onnistunut betonilattia vaatii työn lopuksi myös varsinaisen jälkihoitoaineen käyttämistä, kuten **Korotex**. Tuore betoni, riippuen sen laatuoluokasta, lämpötilasta ja ilmasto-olosuhteista, saattaa vaatia **Korocure** välihoitoainetta DIN EN 13670: 2011-03 ja DIN 1045-3: 3012-03 standardien mukaisesti. Välihoitoaine hidastaa betonin sisältämän veden haihtumista ja varmistaa sementin hydrataatiota.

### MENETELMÄ

**Korocuren** käyttäminen aloitetaan välittömästi betonin valamisen jälkeen.

Mikäli on odotettavissa, että veden haihtuminen pinnasta on nopeampaa kuin veden nousu pintaan (esim. tuuli, veto, aurinko, korkea ilman lämpötila), tulee välihoito aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Vesisementtisuhteen ollessa alle 0,5, tulisi välihoitoainetta käyttää aina.

Jos **Korocurea** käytetään alusbetonin pinnassa tuoretta-tuoreelle kovabetonipintauksessa, tulee sen käyttö aloittaa välittömästi, kun alusta kestää kävelyä. Pintaan ei tällöin saa jäädä lammikoita vaan sen tulee olla ns. mattakostea.

### OMINAISUUDET

- liuotteeton
- hidastaa veden haihtumista
- varmistaa sementin täydellistä hydrataatiota
- minimoi plastisen vaiheen halkeilua

### TYÖOHJEET

Sekoita **Korocure** huolellisesti ennen käyttöä. **Korocure** toimitetaan käyttövalmiina ja levitetään laimentamattomana pinnalle tiheänä sumuna ruiskutuslaitteen avulla. Vältä lätköiden muodostumista. **Korocuren** teho riippuu levitettävän välihoitoainekalvon yhtenäisyydestä ja tiiveydestä.

Ennen **Neodur**-tuotteiden (kovabetonit, sirotteet) levittämistä **Korocurella** välihoitettu pinta tulee vielä kertaalleen hiertää.

Käytön jälkeen puhdista kaikki työkalut huolellisesti puhtaalla vedellä.

HUOM! **Korocure** ei ole jälkihoitoaine.  
Varsinaiseksi jälkihoitoaineeksi suosittelemme **Korotexia**.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Olomuoto:</b>	Kellertävä neste
<b>Tiheys:</b>	1,0
<b>ph-arvo:</b>	n. 11

### SUUNNITTELU- JA TILAUSOHJEITA

<b>Menekki:</b>	n. 120 g / m <sup>2</sup>
<b>Pakkauskoko:</b>	30 kg:n muovikanisteri

### VARASTOINTI

Tuote säilytetään suljetussa alkuperäisastiassa, jäätymiseltä suojattuna.

### MUITA OHJEITA

**Korocurea** ei luokitella vaaralliseksi materiaaliksi.

H400 lauseke, vaarallinen vesistöille.

Käyttöturvallisuustiedote on saatavana Bermanto Oy:stä.

### MYynti JA TOIMITUS

Bermanto Oy  
Kytömaantie 14, 04200 Kerava  
Vaihde +358 44 544 7000  
bermanto@bermanto.fi

### VALMISTAJA

KORODUR Westphal Hartbeton  
GmbH & Co. KG, works Wattenscheid  
Serti ikaatti: DIN EN ISO 9001:2008

